

Kenmerkenblad

CELSOR URETHANCOAT 4S ZIJDEGLANS

4 seizoenen zijdeglanslak voor buiten op basis van urethan gemodificeerde alkydhars

Algemeen	
Kenmerken	Goede verwerkingseigenschappen. Zeer goede dekking. Uitstekende vloeiing. Snelle droging. Uitstekende hechting. Uitstekende slag- en stootvastheid. Goede weervastheid.
Toepassing / Ondergrond	Als afwerking van gegrond hout. Afwerking van metalen en kunststoffen die op een juiste wijze zijn behandeld met primer- en tussenlagen. Op bestaande goed schoongemaakte, ontvette en geschuurde verflagen. Optimaal resultaat op met hoogglansverf voorgelakte ondergrond.
Verwerking	
Verwerkingsmethode	Door middel van kwast of lakroller.
Geadviseerde laagdikte	Per laag 40 micrometer droge laagdikte (= ca. 65 micrometer natte laagdikte).
Rendement	16 m ² /liter (bij 40 micrometer droge laagdikte).
Verwerkingsgegevens	Strijken / rollen Verdunning: geen, product is gebruiksklaar. Tijdens applicatie en droging moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 0°C en 30°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.
Reiniging gereedschap	Met aromaatvrije terpentijn of wasbenzine.
Technische gegevens	
Dichtheid	Ca. 1,18 g/cm ³ .
Vastestofgehalte	Ca. 62,6 vol.%.
Glans	Zijdeglans.

Kenmerkenblad

CELSOR URETHANCOAT 4S ZIJDEGLANS

Technische gegevens		
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Stofdroog na 2 uur, Kleefvrij na 3½ uur, Overschilderbaar na 16 uur.	
	Bij 5°C en een relatieve luchtvochtigheid van 85%: Stofdroog na 4½ uur, Kleefvrij na 6 uur, Overschilderbaar na 24 uur.	
Vlampunt	53°C (DIN 53213).	
Opslag en houdbaarheid	In goed gesloten verpakking in een koele en goed geventileerde ruimte tenminste 24 maanden. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.	
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.	
Kleur / verpakking	Wit en nagenoeg alle kleuren	Blikken van 1 en 2,5 liter.