

Bovendijk 196

3045 PD Rotterdam

T: +31 (0)10 278 0880

E-mail: info@kohlerwoodcap.nl

IMPA PLASTUK LEGNO

Productomschrijving

2-componenten reparatiepasta op basis van onverzadigde polyesterhars voor het snel en krimp vrij repareren van diverse ondergronden. In 7 mooie standaard-houtkleuren. Ideaal voor het repareren van houten ondergronden die transparant worden afgewerkt. Wordt gebruikt in combinatie met het speciale Woodfill-doseerapparaat.

Eigenschappen

- Voldoet ruim aan VOS- en ARBO- wetgeving
- Constante kwaliteit door vaste mengverhouding.
- Zeer goed verwerkbaar (zakt niet uit).
- Verwerkingstijd ca. 5 - 7 min. Bij 20 °C en 65% R.V.
- Na 45 - 60 minuten bij 20 °C/65% RV te schuren en te schilderen.
- Na uitharding goed te schuren, te schaven en te boren.
- Voor grote en kleine reparaties van 3 - 30 mm in 1 keer met minimale krimp.
- Goede hechting op beton, steen, metaal en goed geschuurde oude verflagen.

Toepassing

Voor het duurzaam vullen en repareren van gaten, oneffenheden, scheuren, naden, spijker- en boorgaten, noesten en houtrot in meubels, parket, vloeren, kozijnen en deuren. Plastuk Legno kan worden gebruikt voor het repareren van metaal, beton, steen en hout. Plastuk Legno doseren met behulp van het Woodfill-doseerapparaat. Beide componenten goed mengen tot een egale kleur ontstaat. Plastuk Legno met behulp van een plamuurmes aanbrengen op de reparatieplek en gladstrijken. Overmatig materiaal direct verwijderen. Na uitharding en voor het aanbrengen van een verflaag eerst schuren.

Instructies

- Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking.
- Raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie.
- De verwerkingstijd is afhankelijk van temperatuur en de hoeveelheid aangemaakte Plastuk Legno.
- Gemengd product niet in de volle zon plaatsen. Dit verkort de verwerkingstijd.
- Na gebruik gereedschap reinigen met thinner. Uitgehard materiaal mechanisch of met verf-afbijtmiddel verwijderen.
- Neem in geval van twijfel altijd contact op met uw dealer of Köhlerwoodcap.

Technische gegevens

Samenstelling:

Component A: op basis van onverzadigde polyesterhars.

Verpakking:

Component B: op basis van benzoylperoxide

Soortelijk gewicht (gemengd):

Component A: metalen koker 820 ml

Vlampunt:

Component B: kunststofkoker 40 ml

VOS-gehalte (gemengd):

1,7 kg/liter

Mengverhouding

> 34 °C

Uiterlijk (gemengd)

1,16%

1 : 30 - automatisch met Woodfill-doseerapparaat

Verwerkingstijd 20 °C/65% RV:

wit, ebben, vuren, eiken, mahonie, noten, douglas, diep

Uitharding 20 °C/65% RV:

zwart

Verwerkingstemperatuur:

ca. 5 - 7 minuten

Houdbaarheid:

45 - 60 minuten

0° C tot 35 °C

Voorzorgsmaatregelen:

In gesloten verpakking op een koele en droge plaats tot 18 maanden. Geopende verpakking ca. 3 maanden

Aanraking met de huid en ogen vermijden. Draag beschermende oog- en handbescherming.

Onze productinformatie is gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij raden altijd aan om een test te verrichten voordat het product wordt gebruikt.

