



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM LIGNOSIL[®]-INCO-DL

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

KEIM Lignosil-Inco-DL is de verdunning voor KEIM Lignosil-Inco op basis van silicaat.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Verdunning van het product KEIM Lignosil-Inco van semi-transparante tot transparante (lazurende) silicaat verflagen en voor de kleuring van hout en houten delen binnen.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- mineraal mat
- dampdiffusie open
- niet filmvormend
- ecologisch
- vrij van oplosmiddelen en weekmakers
- geen schadelijke emissies
- bijzonder economisch overschilderbaar

Materiaalkenmerken

- Dichtheid : ca. 1,1 – 1,2 g/cm³

Kleuren

Semi-transparant, witachtig

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet stevig, droog en schoon zijn en volledig vrij van losse delen, stof, olie en andere stoffen met een afscheidende werken.

Verwerking

KEIM Lignosil-Inco kan worden aangebracht met een kwast, roller of airless. De eindlaag wordt aangebracht na een droogtijd van tenminste 24 uur na het aanbrengen van de eerste laag. Om een dekkende laag te verkrijgen wordt KEIM Lignosil-Inco onverdund verwerkt. Voor een lazurende laag wordt KEIM Lignosil-Inco verdund met KEIM Lignosil-Inco-DL. Er wordt een mengverhouding aanbevolen tussen de 1:1 en 1:20 (KEIM Lignosil-Inco : KEIM Lignosil-Inco-DL).

Advies

Bij het afwerken van hout kunnen verkleuringen optreden door de inhoudsstoffen uit het hout. Raadpleeg hiervoor het technische informatieblad van KEIM Lignosil-Scudo.

Verwerkingsvoorschriften

Vanaf +5 °C omgevings- en ondergrondtemperatuur. Alleen verwerken onder droge omstandigheden (houtvochtigheid onder 18%, conform BFS-gegevensblad nr. 18)

Droogtijd

Bij 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid normaliter na tenminste 24 uur overschilderbaar. Bij een hogere relatieve luchtvochtigheid of lagere temperaturen duurt de droging overeenkomstig langer.

Verbruik

Bij toepassing in twee lagen ca. 0,2 l/m². Het aangegeven verbruik betreft een richtwaarde. De exacte verbruikswaarden hangen af van de aard van de ondergrond en de manier van aanbrengen en kunnen alleen worden bepaald aan de hand van proefvlakken.

Reiniging van gereedschap

Met water.

5. VERPAKKING

2,5 l, 5 l en 20 l verpakking

6. OPSLAG

KEIM Lignosil-Inco-DL kan in een gesloten verpakking 12 maanden worden opgeslagen op een koele, maar vorstvrije locatie. Beschermen tegen hitte en direct zonlicht.

7. AFVAL

EG-Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12

Uitsluitend lege verpakking ter recycling aanbieden.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gisbau produktcode / Giscode: M-SK 01

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen. Ogen tegen spetters beschermen. Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

