



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM CONTACT-PLUS-GROF

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

KEIM Contact-Plus is een slemmende, vezelversterkte renovatie grondlaag op silicaatbasis met toevoeging van reinacrylaat, glasvezel en hoogwaardige vulstoffen in een afgestemde korrelgradatie en korrelvorm. KEIM Contact-Plus-Grof is zeer geschikt als scheuroverbrugging en ter egalisatie van structuurverschillen.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Met KEIM Contact-Plus worden draagkrachtig, organisch gebonden oude verflagen geschikt gemaakt voor verdere behandeling met KEIM-verfproducten. Uitzonderingen zijn thermoplastische en verzepingsgevoelige (bijvoorbeeld bepaalde oliehoudende verfsystemen) ondergronden. Op minerale ondergronden of organische oude verflagen vertoont KEIM Contact-Plus door de speciaal geselecteerde vezels en vulstoffen haar uitstekende scheur overbruggende- en slemmende werking (voor krimp- en haarscheurtjes tot 1,0 mm). Met KEIM Contact-Plus-Grof kunnen bestaande verschillende oppervlaktestructuren worden geëgaliseerd.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- hechtbrug tussen organische ondergronden en vervolghandelingen met KEIM verfproducten
- scheur overbruggend (tot max. 1,0mm)
- vezelversterkt
- structuur nivellerend
- niet filmvormend
- UV – bestendig
- niet brandbaar

Technische kenmerken

- Soortelijke massa : ca. 1,6 – 1,8 g/cm³
- Dampdiffusieweerstand : S_d = 0,02m
- maximale korrelgrootte : 1 mm
- pH waarde : ca.11

Kleur
Wit

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

Ondergrond moet draagkrachtig, droog, zuigend, schoon, stof- en vetvrij zijn. Losse delen van oude organische lagen alsmede vervuiling mechanisch of met behulp van water onder hoge druk verwijderen. Schadeplekken met KEIM Spachtel of KEIM Concreta- Fijnsachtel herstellen. Daar waar herstellingen plaats vinden bestaande oude verflagen volledig verwijderen.

Verwerking

KEIM Contact-Plus-Grof op niet-zuigende ondergronden onverdund met behulp van een kwast kruislings aanbrengen. Op zuigende ondergronden kan naar behoefte tot 10% (2,5 liter verdunning op 25 kilo KEIM Contact-Plus-Grof) KEIM Fixatief, KEIM Speciaal-Fixatief of KEIM Concreton-Fixatief toegevoegd worden.

Vervolgbehandeling

KEIM Contact-Plus-Grof moet altijd een vervolghandeling krijgen met bijvoorbeeld twee lagen KEIM Granital of KEIM Concreton-W.

- Tussenlaag met verdunde Granital (max.2 l KEIM- Speciaal Fixatief op 10 kg)
- Eindlaag met KEIM Granital onverdund.

KEIM Contact-Plus-Grof kan met KEIM Granital, KEIM Soldalan, KEIM Concreton of KEIM Mengkleuren tot 10% (gewichtsprocenten) aangekleurd worden.

Verwerkingscondities

Omgevings- en ondergrondtemperatuur tijdens applicatie en droging van het product: > +5 en < 30°C. Niet verwerken bij directe zonbelasting en op door de zon opgewarmde ondergronden.

Behandelde delen gedurende en kort na verwerking tegen directe zonbelasting, wind en regen beschermen.

Droogtijden

Tussen de lagen een droogtijd van minimaal 12 uur in acht nemen.

Verbruik

Op gladde, niet zuigende ondergronden voor een slemlaag: ca. 0,5 kg/m² KEIM Contact-Plus-Grof. Op gladde zuigende ondergronden: ca. 0,6 kg/m² KEIM Contact-Plus-Grof.

Het verbruik is een indicatie welke sterk beïnvloed wordt door de applicatiemethode en de ondergrond. Het juiste verbruik is middels een proefvlak ter plaatse te bepalen. .

Reiniging van gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen. Tijdens pauze gereedschap in de verf of in water zetten.

5. VERPAKKING

5 kg en 25 kg emmers.

6. OPSLAG

In gesloten verpakking 12 maanden houdbaar mits koel (vorstvrij) droog en beschermd opgeslagen.

7. AFVAL

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12.

Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aanbieden.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gisbau productcode/Giscode: BSW 10

Het minerale bindmiddel werkt alkalisch. Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen. Ogen tegen spetters beschermen. Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.

NB : het EG-veiligheidsblad in acht nemen.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aan-vaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

